

BIA STAPELBLOK 29 - ÉÉNZIJDIGE BELASTING



Stapelblok	29
Afname per pak	60 stuks
Afmetingen(l/b/h)	39 / 29 / 20 cm
Gewicht Kg/st	21,0
Aantal Stuks per m ²	12,5
Aantal Stuks per ³	44
Wanddikte	Min. 45 mm
Vulbeton liter/blok	12,5
Vulbeton Liter/m ²	157

Muurhoogte	Verticale Wapening	Horizontale Wapening
200 cm	2 x Ø12 alle 20 cm	2Ø8 per laag
250 cm	2 x Ø14 alle 20 cm	2Ø8 per laag
300 cm	2 x Ø16 alle 20 cm	2Ø8 per laag

WERKETHODE

1. Funderingsplaat gieten met de nodige wapeningsstaven
2. Eerste laag stapelblokken waterpas in de mortel plaatsen
3. Stapelen van de blokken droog op elkaar met de sleuf naar boven, in een 1/4de verband
4. Het plaatsen van de horizontale en verticale wapening
5. Storten van het beton, te starten vanaf de hoeken en opgieten in lagen van max. 1.0 m1 hoogte
6. Beton lichtjes trillen zodoende alle blokken goed gevuld zijn.

ALGEMEEN

- Kwaliteit betonmortel C25/30 - 7 mm - F4
- Stapelblokken zijn niet waterdicht
- Wapeningstaven type BE500
- De funderingsplaat dient berekend te worden aan de hand van de grondkarakteristieken
- Stapelblokken voldoende schoren voor het opgieten

