

# BIA STAPELBLOK 14 - ÉÉNZIJDIGE BELASTING



<b>Stapelblok</b>	<b>14</b>
Afname per pak	120 stuks
Afmetingen(l/b/h)	39 / 14 / 20 cm
Gewicht Kg/st	12,5
Aantal Stuks per m <sup>2</sup>	12,5
Aantal Stuks per m <sup>3</sup>	83
Wanddikte	Min. 30 mm
Vulbeton liter/blok	5
Vulbeton Liter/m <sup>2</sup>	68

Muurhoogte	Verticale Wapening	Horizontale Wapening
100 cm	Ø8 alle 20 cm	1Ø8 per laag
150 cm	Ø8 alle 20 cm	1Ø8 per laag

## WERKETHODE

1. Funderingsplaat gieten met de nodige wapeningsstaven
2. Eerste laag stapelblokken waterpas in de mortel plaatsen
3. Stapelen van de blokken droog op elkaar met de sleuf naar boven, in een 1/3de verband
4. Het plaatsen van de horizontale en verticale wapening
5. Storten van het beton, te starten vanaf de hoeken en opgieten in lagen van max. 1.0 m1 hoogte
6. Beton lichtjes trillen zodoende alle blokken goed gevuld zijn.

## ALGEMEEN

- Kwaliteit betonmortel C25/30 - 7 mm - S4
- Stapelblokken zijn niet waterdicht
- Wapeningstaven type BE500
- De funderingsplaat dient berekend te worden aan de hand van de grondkarakteristieken
- Stapelblokken voldoende schoren voor het opgieten

